

CEMENTO ESPRESSO – DEC



Il cemento espresso **DEC** è uno stucco ad elevate prestazioni per la riparazione dei giunti basato su una dispersione di polimeri e additivi, con un'ottima adesione su giunti interni ed esterni. Il prodotto è inodore e facile da applicare con pistola per silicone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Aspetto granuloso tipico del cemento;
- Applicazione facile e veloce;
- Resiste alla pioggia, alle alte e basse temperature/gelo;
- Ottima resistenza ai raggi UV;
- Utilizzabile anche su superfici leggermente umide;
- Verniciabile dopo 24 ore dall'applicazione;
- Estrudibile con pistola per silicone;
- Ottima tixotropia;
- Inodore;
- Non contiene solventi, silicani o MDI;
- Non adatto per applicazioni sommerse in acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Riparazione di giunti di malta nuovi o danneggiati;
- Riparazione di crepe e fessure sia su pietra che muratura;
- Per stuccare piastrelle, pietre e bordi scheggiati;
- Riempimento di fori su muratura assicurando protezione contro l'umidità;
- Fissaggio di tegole e coppi;
- Sigillature elettriche ed idrauliche.

APPLICAZIONE

- Il substrato deve essere pulito, esente da polvere, olio e grasso;
- Circa 5 minuti dall'applicazione premere con forza con il ferro per l'esecuzione dei giunti;
- Per un risultato finale ottimale non applicare il prodotto su superfici esposte al sole durante l'applicazione;

- Dopo 5-10 min rimuovere il materiale in eccesso con una spazzola o una spugna umida;
- Durante l'essiccamento il prodotto assume un colore più scuro;
- Sciquare le mani e gli strumenti con acqua dopo l'uso.

Caratteristiche tecniche	
Composizione	Acrilica in dispersione acquosa
Colore	Grigio
Contenuto	310ml
Sistema di polimerizzazione	Polimerizzazione mediante umidità dell'aria
Consistenza	Tixotropica
Tempo di lavorabilità	5 min*
Densità	1,7 g/ml
Resistenza al gelo	-15 °C (durante il trasporto)
Parte solida	circa 85%
Scorrimento viscoso	< 2mm (ISO 7390)
Temperatura di applicazione	+5 °C ÷ +40 °C

* 23 °C e 55 % umidità relativa

MAGAZZINAGGIO

A condizione che il prodotto venga stoccato in luogo fresco ed asciutto tra i +5°C e i +25°C in contenitori integri ed al riparo dagli agenti atmosferici, le sue proprietà rimangono inalterate fino a **12 mesi**.

LIMITAZIONI

Resistente all'umidità ma non idoneo per l'immersione è permanente in acqua. Non applicabile al di sotto di +5 °C o su supporti gelati. Non consigliato per giunti di dilatazione. I giunti eseguiti in maniera non corretta o non completamente riempiti riducono la vita utile dell'elemento su cui sono stati realizzati.

- Per giunti di ampiezza: da 8 a 18 mm
- Per giunti di profondità da 4 a 7 mm



Grigio scuro
RAL 7030

Codice	Descrizione	Contenuto	Imballo pz.
522431	DEC	310 ml	12